

Primer G

Műgyanta bázisú diszperziós alapozó, nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátással

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Gipsz felületek kezelésére kerámia burkolólapok rögzítése előtt.
- Tapadóhídként gipsz bázisú szórható vakolatokhoz.
- Kiegyenlítő-habarcok tapadásának javítása cementkötésű-, gipsz-, aszfalt-, kerámia- és márványfelületeken.
- Cementkötésű- és gipszfelületek nedvszívó-képességének egyenletessé tételére.

Jellemző alkalmazások

- Cementkötésű felületek előkészítése önterülő vagy állékony (tixotróp) simítóanyag bedolgozása előtt.
- Simítóanyag rétegeinek közbenső alapozása az előző réteg teljes megszáradása után.
- Gipszvakolatokon cementkötésű simítások készítése előtt.
- Anhidrid felületeken cementkötésű termékek felhordása előtt.
- Cementkötésű vakolatokon gipsztartalmú termékek felhordása előtt.
- Gipszfallakon tapétaragasztók tapadásának fokozására.
- Kerámia burkolólapok cementkötésű ragasztóhabarcsokkal ragasztása előtt az alábbi aljzatokra:
 - gipszvakolatok és szórt gipsz;
 - előregyártott gipszlemez;
 - szálerősített gipsz lapok;
 - anhidrid esztrichek.
- Gipszfallak, forgácslapok, cementkötésű forgácslapok, pórusbeton, vakolatok, stb. előkezelése tapétázás vagy festés előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer G** vizes diszperziós speciális műgyanta, amely bármely aljzatra felhordása után, rugalmas, tömör és fényes fóliát alkotva szárad meg, és ahol szükséges, ott megszilárdítja a felületet. A **Primer G** javítja a festékek, tapétaragasztók, burkolólap ragasztók és vakolóhabarcok tapadását is.

A felhordott **Primer G** réteg a gipsz vagy cementkötésű aljzatok felületén megakadályozza a szulfátok és a burkolólapok ragasztóhabarcsaiban lévő cement alumínátjai közötti vegyi reakciót, ami nedvesség jelenlétében a burkolólapok leválást okozó só, az „etringit” kialakulásához vezet.

A **Primer G** nagymértékben megkönnyíti a tapétázás előkészítését, és csökkenti a tapétaragasztó anyagszükségletét.

Vakolatok felszórása előtt használva a **Primer G** megakadályozza, hogy az aljzat a vizet túl gyorsan beszívja, a felületképzésre használható időt megnyújtja, és megakadályozza a zsugorodási repedések kialakulását.

Önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcsok bedolgozása előtt a **Primer G** csökkenti a légbuborék képződést, megakadályozza a túl gyors kiszáradást, és segíti az önterülést.

A **Primer G** nem gyúlékony, ezért zárt, nem szellőző terekben is használható bármilyen óvintézkedés nélkül.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Primer G** nagymértékben csökkenti a porozitást és a nedvszívó-képességet, ennek ellenére nem alkalmas az aljzatok vízszigetelésére.
- Ne használja magnezit aljzatokra.
- A **Primer G** nem javasolt kültéri alkalmazásokhoz vagy felszálló nedvességnek kitett aljzatokon.
- Ne használja a **Primer G**-t olyan mennyiségben, hogy felületi réteget alkothasson; hígítsa vízzel az aljzat nedvszívó-képessége szerint.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen tiszta, száraz, olaj-, zsír-, festéknyomoktól, az aljzathoz nem tökéletesen kötött részekről mentes.

A gyártó gipsz vakolatra vonatkozó utasításait mindig tartsa be, különösen a nedvességtartalomra és a felületképzésre vonatkozó előírásokat. Betonfelületek repedéseit **Eporip**-pel vagy **Epojet**-tel javítsa ki. Az anhidrid felületeket előzetesen csiszolja fel.

A termék felhordása

a) Gipsz felületek kezelése kerámia burkolólapok ragasztása előtt.

Keverje fel a **Primer G**-t közvetlenül a felhasználás előtt, majd hígítás nélkül egyenletesen hordja fel a felületre laposecsettel. Ha a gipszvakolat felülete nagyon sima és fényes, előzőleg csiszolja át csiszolópapírral. Amint megszáradt, a burkolólapokat fel lehet ragasztani.

b) Gipsz vakolatok tapadóhídjaként.

Hígítsa fel a **Primer G**-t 1:2 arányban vízzel, és jól keverje el; a keveréket laposecsettel vagy szórással hordja fel a felületre. Amint a **Primer G** megszáradt, megkezdhető a gipszhabarcs felszórása.

c) A MAPEI termékválasztékába tartozó önterülő és állékony (tixotróp) aljzatkiegyenlítő simítóhabarcsok alapozójaként:

- cementkötésű aljzatokon: hígítsa 1:1 vagy 1:3 arányban vízzel (az aljzat nedvszívó-képességétől függően);
- gipszbázisú aljzatokon: használja hígítatlanul;
- kerámia, márvány és nem nedvszívó aljzatokon: hígítsa a **Primer G**-t 1:1 arányban vízzel.

d) Alapozóként tapétaragasztókhöz:

hígítsa a **Primer G**-t 1:3 arányban vízzel.

e) Alapozóként simítórétegek között:

hígítsa a **Primer G**-t 1:3 arányban vízzel.

Tisztítás

A felhordáshoz használt szerszámokat és edényeket a száradása előtt vízzel lehet megtisztítani. Megkötött állapotban csak **Pulicol**-al távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **Primer G** anyagszükséglete a felület porozitásától és nedvszívó-képességétől függ. A szokásos anyagszükséglet 0,1 és 0,2 kg/m² között van.

KISZERELÉS

A **Primer G** 25, 10 és 5 kg-os műanyag kannában és 1 kg-os palackokban kapható.

ELTARTHATÓ

A **Primer G** eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Primer G** a készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!

A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

[emblémák]

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású Mapei termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) tanúsított.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain**

| MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) | |
|---|--|
| TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK | |
| Állag: | alacsony viszkozitású folyadék |
| Szín: | világoskék |
| Sűrűség (g/cm³): | 1,01 |
| pH: | 8 |
| Száranyag tartalom (%): | 18 |
| Brookfield viszkozitás (mPa·s): | 20 |
| Eltartható: | 24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. Fagytól védendő |
| 1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása: | nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon lévő információkat |
| EMICODE: | EC1 – nagyon alacsony kibocsátású |
| 2004/42/EK szerinti legnagyobb VOC tartalom: | 0 g/l |
| Vámtarifa szám: | 3903 90 00 |
| ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett) | |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C-tól +35°C-ig |
| Minimális száradási idő: | 2 óra |
| VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK | |
| Nedvességállóság: | jó |
| Öregedésállóság: | kitűnő |
| Oldószer- és olajállóság: | megfelelő |
| Sav- és lúgállóság: | megfelelő |
| Rugalmasság: | igen |

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

KÉPEK:

Használja alapozóként gipsz vakolatokra

Vakolat nedvességtartalmának ellenőrzése

Primer G felhordása hengerrel

Tornateremben, PVC és linóleum burkolat előtt felhordott Primer G alapozóra példa – Gdansk Orunia Tornaterem – Lengyelország

Ultraplan Eco simítóhabarcs és Rollcoll szőnyegpadló ragasztó szállodában alkalmazása előtt használt Primer G alapozóra példa – Villa Hotel Castellani – Ausztria