

MIKADO

GB	HU	RO	SK	CZ	Mikado
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	ca 2,80 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	ca 0,20 mm
Density of the wearlayer	Koptatóréteg sűrűsége	Densitatea stratului de uzură	Hustota nášlapnej vrstvy	Hustota nášlapné vrstvy	ca 1600 g/m²
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	Tepelná rezistence	0,0112 m² K/W
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	18 dB
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyi anyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	Odolnost vůči chemikáliím pro domácnost	Very good/Nagyon jó/Foarte bun/Vel'mi dobrý/
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	Cfl-s1



2017.12.13.