

### Használati utasítás

#### **Kézi csomózott szőnyeghez**

<b>Anyagösszetétel:</b>	100% gyapjú
<b>Hátulj:</b>	100% gyapjú
<b>Szálsúly:</b>	2150 gr/ m2-től
<b>Összsúly:</b>	4200 gr/ m2-től
<b>Szálmagasság:</b>	cc.8 mm-től
<b>Csomószám:</b>	665.000 csomó/ m2-től
<b>Egyéb jellemző:</b>	padlófűtés esetén is lefektethető,antisztatikus
<b>Felhasználás:</b>	normál forgalmú lakossági helységek,
<b>Fektetés:</b>	száraz, pormentes felületre
<b>Tisztítás:</b>	Száraz tisztítás, 3-6 hónap használat után porszívózható. Nedves tisztítás, semleges hatású szőnyegtisztító habbal.
<b>Minőségi osztály:</b>	I. osztály
<b>Származási hely:</b>	Belgium, Kína, Marocco, Nepál, India,

#### **Hasznos tanácsok:**

A kézi csomózású szőnyegeknek csak extra minőségű pihegyapjút használnak. A gyapjú tömörödése hosszabb időt igényel, mivel szerkezete a hajhoz hasonló, nehezebben akadnak egymásba a szálak. Minél többet használjuk / „tapossuk” / a szőnyeget, annál hamarabb rendeződnek el az elemi szálak. A filcelődéssel egy sokkal erősebb struktúrájú szőnyeget kapunk, melynek felülete puhább és élettartama megnő. A rendeltetésszerű használat mellett, legkevesebb 3 hónapig nem szabad porszívózni. Az elemi szálak hullása, törése akár 6-12 hónapig is tarthat.

Tisztítás: Célszerű szálirányban porszívózni. Ha vizes tisztításra kerül sor ne legyen bő vízű és száraz időben történjen, mivel a gyapjú nagy mennyiségű vizet képes magába szívni. A tisztítószer semleges és a víz kéz meleg legyen. A gyapjút célszerű szakemberrel tisztíttatni, vagy semleges hatású szőnyegtisztító habbal lekezelni. Ajánljuk még az ecetes langyos vizes tisztítást a szőnyeg színeinek felfrissítésére. Adagolás : 10 l vízhez 1-2 evőkanál ecet.

Szállítani csak feltekerve szabad, mert a hajtástól megtörik. Kivétel a kézi perzsa, mert az rugalmasabb.

Tárolás: Szellős helyen feltekerve, ne műanyag borításban, például lehet újságpapírban.

#### **Foltok**

Amennyiben a szőnyeg tisztítást igényel, azt lehetőleg szakszerviz végezze el.

Az otthoni tisztításhoz adok néhány ötletet.

- A foltot mihamarabb el kell távolítani.
- A kiömlött anyagból minél többet kaparjunk le késsel vagy kanállal. Mindig kívülről befelé haladjunk, hogy a folt mérete ne legyen nagyobb.
- Ezt követően ronggyal vagy nedvszívó papírral itassuk fel a foltot.
- Lehetőség szerint ne dörzsöljük, mert a szőnyegen jelentős elváltozást okozhatunk.
- A folyadék felitatása után, ha szükséges gyapjú tisztító habbal vagy porral folytassa a folteltávolítást.
- A használni kívánt tisztítószereket először próbálja ki egy nem feltűnő helyen.